

CERA CRACKEL NEW

Cera en dispersión acuosa

Áreas de aplicación Acabado del cuero

Naturaleza Química Cera vegetal

Forma Física Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Café
pH (Solución al 10%)	7.50 – 9.50
Densidad (g/cc)	0.95- 1.05
Sólidos (%)	25.0 – 30.0
Fecha de vencimiento	12 meses
Soluble en agua en todas las proporciones	

Propiedades

- Cera en dispersión acuosa especialmente formulada para acabados con efecto quebradizo.
- Cera semidura que puede ser aplicada sobre cueros flor corregida dando un marcado efecto envejecido

Aplicación Puede aplicarse sobre el cuero pura, a pistola, o en R.C.M. con túnel de 80 a 100°C, se deja reposar 1 o 2 horas y luego se plancha con Sand Blast entre 100 y 120°C y con 50 - 60 psi.

El punto de fusión de la **CERA CRACKEL NEW** es 110°C

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **CERA CRACKEL NEW**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización:29.10.2020

TAUROQUIMICA S.A.S.

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999

Bogotá D.C. - Colombia

E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co