

PIGMENTO BLANCO TQ 2230

Dispersión Pigmentaria

Áreas de aplicación

Acabado del cuero

Naturaleza Química

Mezcla balanceada de compuestos inorgánicos.

Forma Física

Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Blanco
Sólidos (%)	58.00 – 62.00
Densidad (g/cc)	1.40 – 1.50
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

Es un producto que garantiza un alto poder colorante y cubriente, los auxiliares que lleva aseguran una difusión estable sin comprometer el poder de cobertura, además proporciona a los acabados un tacto suave y agradable.

Aplicación

Recomendamos utilizar de 150 a 200 partes por litro de pigmento en las formulaciones de fondo. Esta cantidad es suficiente para una buena cobertura con muy pocas manos de fondo. Este sistema proporciona cueros cubiertos sin perder la naturalidad del mismo

Se recomienda **AGITAR EL PRODUCTO MUY BIEN ANTES DE USAR.**

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con el producto **PIGMENTO BLANCO TQ 2230**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento

El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 17.12.2020

TAUROQUIMICA S.A.S.

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
Bogotá D.C. - Colombia
E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co