

RESINA AR 4236

Poliacrilato en emulsión acuosa

Áreas de aplicación Acabado del cuero

Naturaleza Química Poliacrilato

Forma Física líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Amarillo Crema
pH (Sl'n 10%)	6.00 – 7.50
Sólidos (%)	34.0 – 38.0
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades Poliacrilato en emulsión acuosa, se utiliza para la impregnación de pieles flor corregida o para acabados con buena resistencia a la humedad y al solvente.

Aplicación Puede aplicarse en R.C.M. Es viscoso con amoníaco. Para impregnación se sugiere así:

PRODUCTO	CANTIDAD
Agua	600
Penetrador PT 1093	100
Ligante Acrílico AR 4236	300

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **RESINA AR 4236**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

LITERATURA TÉCNICA**Almacenamiento**

El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 02.09.2020

TAUROQUIMICA S.A.S.

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
Bogotá D.C. - Colombia
E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co