

RESINA RW 4142

Polímero

Áreas de aplicación

Acabado del cuero

Naturaleza Química

Dispersión acuosa de poliacrilato

Forma Física

Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Blanco
pH (Sl _n 10%)	7.00 – 9.00
Sólidos (%)	33.0 – 35.0
Densidad (g/cc)	1.0 1.05
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

- Cubrimiento eficaz en posibles defectos de piel sin cargar la flor y aunque las capas de acabado sean muy delgadas. Además, posee un elevado nivel de solidez.
- Película suave, brillante, no pegajosa, transparente, resistente al agua, flexible y buena elasticidad.
- Los cueros poseen una excelente aptitud y extraordinaria retención para el grabado, sin que se produzcan rajaduras en la película de acabado. Presentan una efectiva resistencia a la rotura por frío. No se adhieren al grabarlos o apilarlos. Poseen flor graneada fina y natural.

Aplicación

Es un producto apropiado para todo tipo de cueros blandos pero su empleo está especialmente recomendado para todos aquellos artículos pigmentados y muy cubiertos utilizados para la fabricación de empeines para el calzado, cueros destinados a la tapicería de muebles y de confección.

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **RESINA RW 4142**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 04.09.2020

TAUROQUIMICA S.A.S.

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
 Bogotá D.C. - Colombia
 E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co