

RESINA URETANICA U 5150

Dispersión acuosa de poliuretano alifático

Áreas de aplicación Acabado del cuero

Naturaleza Química Uretano

Forma Física Líquido

Especificaciones	Apariencia	Líquido
	Color	Blanco
	pH (Sln 10%)	7.5-8.5
	Solidos (%)	30.0-34.0
	Soluble en agua en todas las proporciones	
	Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

- Dispersión acuosa de poliuretano alifático.
- Resina de excelentes propiedades fisicoquímicas.
- Presenta buenas flexiones y baja rotura ya sea en frío o en caliente.
- La **RESINA URETANICA U 5150** están indicada para todos los tipos de piel y de Acabado, principalmente cuando se pretende una buena cobertura y acción rellenante.
- Puede ser usada como resina única. Está particularmente indicada para acabados de flor corregida Brush Off o plena flor, también para cueros blancos o pastel por su excelente solidez a la luz.

Aplicación

Puede ser aplicada a pistola o a R.C.M
 Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **RESINA URETANICA U 5150**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento

El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el



producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 03.09.2020

TAUROQUIMICA S.A.S.

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
 Bogotá D.C. - Colombia
 E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co