

SMARTAN LH 40

Polímero Acrílico

Áreas de aplicación Recurtido del cuero

Naturaleza Química Polímero Acrílico

Forma Física Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Incoloro
pH (Sln 10%)	6.00 - 7.50
Sólidos (%)	35.0-39.0
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

- Resina acrílica de recurtido que brinda excelentes propiedades de llenura y resistencias físicas.
- Es una resina que confiere llenura y suavidad, su empleo es de gran utilidad para obtener llenado de las zonas particularmente vacías como los flancos.
- **SMARTAN LH-40** favorece la piel con una excelente estabilidad a la luz, una buena tangibilidad y gracias a su especial composición no aclara la tintura.
- Se emplea en la producción de cuero blanco.

Aplicación Entre un 2.00 – 8.00% de **SMARTAN LH 40**, junto con los demás Recurtientes.

Especial para dar firmeza de flor, colocándola después del movimiento de engrase, junto con **SMARTAN DC** o **SMARTAN REM**, fijando luego con ácido fórmico.

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican

junto con **SMARTAN LH 40**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 04.09.2020

TAUROQUIMICA S.A.S.

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999

Bogotá D.C. - Colombia

E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co