

SMARTAN R

Recurtiente Resínico

Áreas de aplicación Recurtido del cuero

Naturaleza Química Tanino sintético Mixto

Forma Física Sólido

Especificaciones

Apariencia	Polvo
Color	Canela
pH (Soln 10%)	4.0 – 8.0
Sólidos (%)	> 98%
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

SMARTAN R, proporcionan al cuero un grano fino y un excelente relleno, dando muy buena aptitud para el esmerilado, y excelentes propiedades físicas en el cuello y los flancos.

Para la Recurtición del cuero al cromo, este producto es muy versátil, lo que facilita utilizarlo en procesos compactos.

Aplicación

Este producto se recomienda utilizarlo del 2% al 4% dependiendo el cuero que se desee obtener y la base con la que se esté trabajando.

Junto con los Recurtientes para el llenado de flancos y cuellos. Al final del engrase, dando buenos resultados para el agotamiento del mismo engrase.

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con **SMARTAN R**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener las bolsas cerradas cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 31.08.2020

TAUROQUIMICA SAS

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
 Bogotá D.C. - Colombia
 E-mail: info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co