

MODIFICADOR TQ 25

Silicona modificada

Áreas de aplicación

Acabado del cuero

Naturaleza Química

Silicona modificada

Forma Física

Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Incoloro
Sólidos (%)	28.00 – 32.00
Densidad (g/cc)	0.85 – 0.93
Soluble en solvente en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

El **MODIFICADOR TQ-25** es un producto diseñado a partir de un reactivo amino-funcional polidimetilsiloxano (PDMS).

Agente sensorial modificado al solvente el cual brinda un acabado de tacto sedoso y suave, mejora las propiedades de manufactura y frotos al húmedo. Este producto modifica el tacto dando una mano deslizante con un efecto sedoso.

Aplicación

Usar máximo del 1 al 3% sobre el peso de la laca final diluida, se obtienen cueros con una mano deslizante y además su superficie se convierte en hidrorrepelente y antiadherente.

El **MODIFICADOR TQ-25** es principalmente utilizado en el tratamiento de cueros para vestimenta y todo tipo de cuero terminado con lacas al solvente que necesiten un tacto especial sedoso.

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con el producto **MODIFICADOR TQ-25**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

LITERATURA TÉCNICA**Almacenamiento**

El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 01.07.2022

TAUROQUÍMICA

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999

Bogotá D.C. - Colombia

E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co