

PIGMENTO BLANCO TQ 201

Dispersión pigmentaria

Áreas de aplicación

Acabado del cuero

Naturaleza Química

Mezcla balanceada de compuestos inorgánicos

Forma Física

Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Blanco
Sólidos (%)	40.00 – 45.00
Densidad (g/cc)	1.28 – 1.40
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

Pasta pigmentaria brillante, formadora de un film con buena adherencia. Proporciona además un tacto suave y agradable.

Aplicación

Se recomienda utilizar de 150 a 200 partes por litro de pigmento en la formulación del fondo. Esta cantidad es suficiente para una excelente cobertura.

Se recomienda **AGITAR EL PRODUCTO MUY BIEN ANTES DE USAR.**

Puede ser utilizado también en el Recurtido de cueros blancos con la adición junto con los Recurtientes entre el 1% y el 2%

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con el producto **PIGMENTO BLANCO TQ 201**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento



El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus

LITERATURA TÉCNICA

características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 11.08.2022

TAUROQUÍMICA

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999
Bogotá D.C. - Colombia
E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co