

RESINA AR 368

Emulsión acrílica de impregnación y base coats

Áreas de aplicación

Auxiliar para el acabado del cuero

Naturaleza Química

Poliacrilato en solución acuosa.

Forma Física

Líquido

Especificaciones

Apariencia	Líquido
Color	Blanco
pH (Sln 10%)	6.00 – 8.00
Sólidos (%)	37.00 – 39.00
Soluble en agua en todas las proporciones	
Fecha de Vencimiento	12 meses

Propiedades

- El producto proporciona una película transparente que resulta relativamente poco pegajosa a pesar de su blandura.
- Suave.
- Partícula fina.
- Versatilidad en acabados para una gama amplia en artículos de cuero.
- Para impregnaciones a través de base coats.
- Reparar capas superiores.
- Proporciona una flor firme.
- Junto con polímeros más duros puede aumentar extensibilidad y flexibilidad

Aplicación

Fórmula sugerida de aplicación:

PRODUCTO	PROPORCIÓN (PARTES)
AGUA	610
PENETRADOR PT 2000	90
RESINA AR 368	300

LITERATURA TÉCNICA

Esta información técnica es solo para orientación, para más detalles sobre los productos recomendados que se aplican junto con el producto **RESINA AR 368**, consultar las literaturas técnicas correspondientes.

Almacenamiento

El producto debe ser manipulado con prendas de protección; Las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Mantener los envases cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de aplicación si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.

Seguridad

Para la manipulación de este producto se deben tener en cuenta las indicaciones contenidas en la **ficha de datos de seguridad** de este. Además, se han de tomar las **medidas de precaución y protección higiénico laboral** necesarias para los trabajos con productos químicos.

Nota

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Fecha de actualización: 30.08.2022

TAUROQUÍMICA

Calle 60 A sur No. 78-35 PBX: (571) 7771999

Bogotá D.C. - Colombia

E-mail : info@tauroquimica.co, www.tauroquimica.co